TERREUS HENTO

	Neliömassa g/m2	Paksuus µm	Tiheys g/cm3	Karheus, Bendtsen ml/min, ISO 2494	Opasiteetti, ISO 2471 ISO %	Vaaleus %
LUMME	65	62	1,05	40	90	91 / ISO 2470:99
KUURA	50	44	1,14	20	88	90 / ISO 2470:99
	60	53	1,13	20	91	90 / ISO 2470:99
TUOHI	60	70	0,86	150	91	85 / ISO 2470:99
VIIMA	50	51	0,98	60	88	89 / ISO 2470:99
	60	61	0,98	60	90	89 / ISO 2470:99